

## Technische Information

# FASETO Finish

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Produkt                           | Hydrophobierungsmittel in Cremeform auf Basis von Silanen und modifizierten Polysiloxanen  |
| Eigenschaften                     | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Verarbeitungsfertige Creme</li><li>○ Thixotrop eingestellt dadurch einfache Verarbeitung</li><li>○ Stark wasserabweisend</li><li>○ Reduziert die Wasseraufnahme</li><li>○ Hohe Eindringtiefe</li><li>○ Hat keine verfestigende Wirkung</li></ul>   |
| Dichte                            | ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup>   |
| Verwendung                        | Hydrophobierungsmittel für die Imprägnierung von mineralischen, saugfähigen Untergründen, wie z.B. Ziegel, Klinker, Kalksandstein, Naturstein, Beton, mineralische Putze wie z.B. FASETO classic und fine. Je nach Farbton und Saugfähigkeit des Untergrundes ist eine Farbtonvertiefung möglich.<br>Nicht geeignet für nicht saugfähige Untergründe wie z.B. glasierter Klinker, polierte Steine und Oberflächen die stark verdichtet sind wie z.B. MARMARA Cale de Cor, sowie für waagrechte Flächen.<br>Hydro-Creme schützt nicht vor Fleckenbildung (Kaffee, Rotwein, usw.)        |
| Verbrauch                         | Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca.200 - 400 g/m <sup>2</sup> . Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probeanstriche am Objekt ermittelt werden.  |
| Verbrauch bei FASETO fine/classic | ca. 220-250 g/m <sup>2</sup>   |
| Verpackung                        | Gebinde zu 5 kg  |
| Farbton                           | transparent  |
| Untergrundvorbehandlung           | Der Untergrund muss staubfrei, sauber, trocken, fest und tragfähig sein. Alles was nicht beschichtet werden soll, wie z.B. Fenster, Türen und Boden bitte sorgfältig abdecken.   |
| Verarbeitung                      | FASETO Finish wird unverdünnt angewendet. Größere Flächen werden im Airless-Verfahren appliziert. Düsengröße 0,18-0,33 mm, geringer Druck, ohne Pistolenfilter spritzen.<br>Für kleinere Flächen sind auch Pinsel, Walze oder Traufel geeignet.<br>FASETO Finish wird unverdünnt auf den Untergrund aufgetragen. Immer von unten nach oben arbeiten. Die anfängliche weiße, cremige Schicht bleibt zunächst auf der Oberfläche und dringt nach wenigen Stunden in den Untergrund ein.<br>Die hydrophobierten Flächen sind mindestens 1-2 Tage vor Regen oder Spritzwasser zu schützen. |
| Verarbeitungstemperatur           | Zwischen + 5 ° C und + 30 ° C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.   |
| Werkzeuge                         | Pinsel, Walze, Traufel, Airlessgerät   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Verschmutzungen        | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  |
| Sicherheitshinweise    | Verursacht Hautreizungen. Schutzhandschuhe tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält 1,2- Benzisothiazol-3(2H) -on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
| Lagerung               | Das Produkt ist frostempfindlich und auch wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0°C bzw. über 40 °C gelagert werden. Dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig.   |
| Entsorgung             | Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Muss unter Beachtung der Sondermüllvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.  |
| Hinweis                | Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt unter <a href="http://www.dracholin.de">www.dracholin.de</a>   |
| Technische Information | Stand 05/2019  |

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0  
 Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52  
 72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.