

## Technische Information

# CREANDO Deco-Lehmputz 0,5 mm

Produkt	Deco-Lehmputz naturweiß, für innen
Volldeklaration	Tonerde naturweiß, Marmorsand und Celluloseether
Eigenschaft	CREANDO Deco-Lehmputz lässt sich leicht, zügig, gleichmäßig und ansatzfrei verarbeiten. Er ist offenporig, hoch wasserdampfdurchlässig und maschinengängig. Lehm kann relativ viel Luftfeuchtigkeit in kurzer Zeit aufnehmen und diese nach Bedarf wieder abgeben. Dadurch reguliert er die Feuchtigkeit der Raumluft und trägt somit zu einem gesunden Raumklima bei. Deco-Lehmputz ist aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, er ist aus ökologischer und bauphysikalischer Sichtweise bestens geeignet.
Technische Daten	Schüttdichte: ca. 1,05 kg/dm <sup>3</sup> Wasserbedarf: 6 - 7,5 l/Sack Körnung: 0,5 mm Verbrauch: ca. 1,5 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> , ca. 8 - 13 m <sup>2</sup> /Sack Max. Auftrag: 4 mm
Verpackung	20 kg Papiersack, 42 Sack = 840 kg pro Palette
Anwendung	Deco-Lehmputz zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen. Bestens geeignet zum Auftragen auf Lehm-Grundputz sowie mineralischen Untergründen wie Kalk-, Kalk/Zementputzen, Gips-, Gips/Kalkputzen, Gipsfaserplatten und Gipskartonplatten. Deco-Lehmputz 0,5 mm ist als Art „Kellenschlagputz“ oder Filzputz und als Glättputz zu verarbeiten. Farblich abtönbar mit mineralischen Pigmenten nach DRACHOLIN Farbtonkarte „Meditera“.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Deco-Lehmputz kann auf alle geeigneten und tragfähigen Putzuntergründen angewendet werden. Da Lehmputze nur mechanisch haften, muss der Untergrund rau und griffig sein. Zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes kann der DRACHOLIN Mineral-Grund oder der DRACHOLIN Silikat-Verdünner (auf Kalk- und Kalk-/Zement-putze) eingesetzt werden. Auf Gipsfaser- und Gipskartonplatten ist der DRACHOLIN Mineral-Grund als Haftbrücke aufzubringen. Bei Gipskartonplatten ist zusätzlich der DRACHOLIN Sperrgrund zu verwenden, um ein Durchschlagen von wasserlöslichen Bestandteilen zu verhindern. Auf Plattenwerkstoffen empfehlen wir eine Ausgleichsschicht mit DRACHOLIN INTERNO, bei Bedarf mit einem zusätzlichem Armierungsgewebe aufzubringen.
Verarbeitung	1 Sack zu 20 kg Deco-Lehmputz 0,5 mm je nach Bedarf mit ca. 6 - 7,5 l Wasser ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse mischen. Deco-Lehmputz kann von Hand und mit allen gängigen Mischpumpen und Putzmaschinen verarbeitet werden. Den Putz am besten zweilagig verarbeiten.  Dazu die erste Lage Deco-Lehmputz 0,5 mm mit der Edelstahltraufel dünnlagig und planeben aufziehen. Die zweite Lage kann nach Trocknung oder nass in nass aufgezogen werden. Mit der Traufel leicht strukturieren und wenn der Putz gezogen hat, mit einer weichen Bürste „verwaschen“. Zweite Lage in gleichmäßiger Schichtdicke auftragen und mit Carrara Filzscheibe oder Latex-Filzscheibe filzen. Zweite Lage in gleichmäßiger Struktur aufziehen und wenn der Putz gezogen hat, mit Glätt-Traufel Oberfläche abglätten.
Hinweis	Durch Nachnässen lässt sich die Oberfläche noch länger bearbeiten. Die Austrocknung und Erhärtung der Lehmputze erfolgt nur durch Verdunstung des Anmachwassers. Dadurch gibt es die Möglichkeit angemachtes Material auch noch am nächsten Tag zu verarbeiten. Kein chemisches Abbinden in den Geräten und Schläuchen, dadurch geringere Reinigungszeiten. Auch Werkzeuge sind leicht mit Wasser zu reinigen.

Trockenzeit	Während der gesamten Trocknungszeit muss eine Raumtemperatur von mindestens + 10 °C eingehalten werden, um Bauverzögerungen und Bauschäden zu vermeiden. Außerdem muss auf ausreichende Lüftung geachtet werden. Um ein gleichmäßiges Austrocknen des Lehmputzes zu sichern, muss bei hoher Luftfeuchtigkeit eine mehrmalige Stosslüftung pro Tag durchgeführt werden, ggf. ein Entfeuchter verwendet werden.
Geeignete Farbanstriche	DRACHOLIN Mineralfarbe
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 10 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr verarbeiten.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen unbegrenzt lagerfähig.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Gesimse und Steinplatten gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die DRACHOLIN Papier-Säcke tragen das REPASACK-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	DRACHOLIN Lehmputze werden ständig auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Technische Information	Stand 11/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0  
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 41652  
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.