

Technische Information

MEISTER Ofen- und Kamin-Grund

Produkt	Wässriger, quarzsandgefüllter Voranstrich mit speziell eingestelltem Bindemittelgemisch, gebrauchsfertig.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Hitzebeständig bis 180 °C• Diffusionsoffen• Konservierungsmittelfrei• Lösemittel- und weichmacherfrei• Geruchsarm• Sehr gute Haftung
Verwendung	Grundierung zum Egalisieren der ungleichen Saugfähigkeit besonders bei unterschiedlichen Untergründen, z.B. Schamotte, Porenbeton-Steine, usw. Zum Verbessern der Haftfähigkeit bei glatten Untergründen wie z.B. auf Betonsteinen, Guss- und Kaminbauplatten.
Verpackung	Kunststoffeimer zu 4 kg
Verbrauch	ca.300 g/m ² bei einmaligem Anstrich.
Farbton	Weiß
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, saugfähig und tragfähig sein. MEISTER Ofen-und Kamin-Grund ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht Verdünnen!
Verarbeitung	MEISTER Ofen-und Kamin-Grund unverdünnt mit Walze oder Bürste gleichmäßig auftragen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.
Trockenzeit	24 Stunden trocknen lassen.
Werkzeug	Walze, Pinsel.
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
GISCODE	M-SK01
VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/h):30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC
Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Wichtig	Bei Verarbeitung Haut und Augen schützen! Alles aus Stein, Glas, Metall, besonders Fensterscheiben und Steinplatten, gut abdecken. Unvermeidbare Spritzer und Flecken sofort, vor Antrocknung, mit viel Wasser entfernen.

Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.
Produkt-Code	M-SK01
Hinweise	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und der Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 05/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.