

## Technische Information

# Sperrgrund

Produkt	Isolierender Voranstrich mit speziell eingestelltem Bindemittelgemisch
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Gebrauchsfertig</li><li>○ Lösemittel- und weichmacherfrei</li><li>○ Verhindert das Durchschlagen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen aus Gipskartonplatten</li></ul>
Dichte	Ca. 1,03 g/m <sup>3</sup>
Verwendung	Isolierender Voranstrich auf Spanplatten, Gipskartonplatten, Hartfaserplatten u. ä. Isoliert leichte Wasser-, Nikotin- und Rußflecken. Vor Beschichtung mit organischen oder mineralischen Putzen ist ein Zwischenanstrich mit dem DRACHOLIN EG-Grund erforderlich.
Verpackung	Kunststoffeimer zu 10 Liter.
Verbrauch	ca. 200 – 300 ml/m <sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich.
Farbton	leicht lasierend weiß.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und tragfähig sein. Kreidende oder schlecht abgebundene Beschichtungen müssen vorher entfernt oder mit DRACHOLIN Tiefgrund Aqua verfestigt werden. Insbesondere weiche, mürbe und geschliffene Gips- Spachtelstellen und Fugen müssen vorher mit Dracholin Tiefgrund Aqua verfestigt werden.
Verarbeitung	DRACHOLIN Sperrgrund unverdünnt mit Walze satt und gleichmäßig auftragen. Bei Spanplatten und Gipskartonplatten reicht in der Regel ein Anstrich aus. Zum Isolieren von leichten Wasser-, Nikotin- und Rußflecken müssen evtl. zwei bis drei Anstriche ausgeführt werden. Wir empfehlen in jedem Fall einen Probeanstrich auszuführen. Bei stärkeren Flecken empfehlen wir einen Anstrich mit Jaeger Isolierweiss.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen +5 °C und +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr verarbeiten.
Trockenzeit	24 Stunden trocknen lassen.
Werkzeuge	Walze, Bürste, Pinsel
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort mit Wasser entfernen.
GISCODE	BSW20
VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/h):30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 18 g/l VOC

Sicherheitshinweise	Enthält Benzylisothiazolinon. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.  Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung)
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt unter <a href="http://www.dracholin.de">www.dracholin.de</a>
Technische Information	Stand 05/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0  
 Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52  
 72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.