

Technische Information

Kreativtechniken - Variationen

Technik	Decostone classic + Creativ Wachs
Verarbeitung	<p>MARMARA Decostone wird mit Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischt. Er ist je nach Lufttemperatur ca. 30-45 Minutenlang verarbeitbar. Decostone wird mit der Traufel ohne Druck in gleichmäßiger Schichtdicke aufgezogen. Decostone kann nach dem Aufziehen mit der Traufel leicht durchstrukturiert werden. Wir empfehlen für diese Technik eine flache Struktur mit ruhiger Textur. Nach einer Standzeit von ca. 30-45 Minuten (bei 20 °C Lufttemperatur) wird Decostone im „wachsharten“ Zustand mit der Edelstahltraufel oder der PAVAN Stucco Veneziano geglättet bzw. verpresst. Dadurch werden die Glimmersteine partiell freigelegt, welche Decostone die besondere Optik verleihen. Nach ca. 30-60 Minuten Trockenzeit kann mit der sauberen PAVAN Stucco Veneziano die zuvor geglättete Oberfläche ein weiteres Mal geglättet bzw. verpresst werden. Dadurch wird eine samtig, seidenglänzende Oberfläche erzielt.</p> <p>Nach guter Durchtrocknung das Marmara Creativ-Wachs in Gold, Silber oder Bronze mit der PAVAN Stucco Veneziano vollflächig auftragen. Um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen, sollte der Auftrag nur mit wenig Druck erfolgen. Nach der Trocknung mit einem weichen, fußelfreien Tuch die Fläche polieren.</p>
Untergrund	<p>Kalkputz, Kalk-Zementputz, Zementputz, Gips- und Gips-Kalkputz, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Kalk- und Kalk-Zementputze, Gips- und Gips-Kalkputze mit DRACHOLIN Mineral-Grund als Quarzbrücke vorstreichen. Gipskartonplatten mit DRACHOLIN Sperrgrund vorstreichen, um ein Durchschlagen wasserlöslicher Bestandteile zu verhindern, anschließend DRACHOLIN Mineral-Grund aufbringen. Auf Plattenwerkstoffen empfehlen wir eine vollflächige Gewebespachtelung z. B. mit dem DRACHOLIN INTERNO auszuführen.</p>
Farbtöne	<p>Decostone Farbtonkollektion und DRACHOLIN Farbtonkarte Meditera MARMARA Creativ-Wachs: Gold, Silber, Bronze</p>
Verpackung	<p>Decostone: 20 kg Ventilsäcke MARMARA Creativ-Wachs: 750 ml Blechdose</p>
Verbrauch	<p>Decostone: ca. 2,0-3,5 kg/m² je nach Auftragsstärke MARMARA Creativ-Wachs: ca. 15-25 ml/m²</p>
Verarbeitungstemperatur	<p>Nicht unter +5 °C und über +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur. Nicht bei Frostgefahr und starker Sonnenbestrahlung verarbeiten.</p>

Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

Technik	Decostone + Minerallasur effecto
Verarbeitung	<p>MARMARA Decostone wird mit Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischt. Er ist je nach Lufttemperatur ca. 30-45 Minuten lang verarbeitbar. Decostone wird mit der Traufel ohne Druck in gleichmäßiger Schichtdicke aufgezogen. Decostone kann nach dem Aufziehen mit der Traufel durchstrukturiert werden. Dadurch erhält man „rustikalere“ Oberflächen mit stärkerer Textur. Flaches Aufziehen mit wenig Struktur ergibt ruhige, geschlossene Oberflächen. Nach einer Standzeit von ca. 30-45 Minuten (bei 20 °C Lufttemperatur) wird Decostone im „wachsharten“ Zustand mit der Edelstahltraufel oder der PAVAN Stucco Veneziano geglättet bzw. verpresst. Dadurch werden die Glimmersteine partiell freigelegt, welche Decostone die besondere Optik verleihen.</p>

Durch das Verpressen entstehen je nach Farbton matte bis seidenmatte Oberflächen mit leichten Farbschattierungen. Nach ca. 30-60 Minuten Trockenzeit kann mit der sauberen PAVAN Stucco Veneziano die zuvor geglättete Oberfläche ein weiteres Mal geglättet bzw. verpresst werden. Dadurch wird eine samtig, seidenmatte bis seidengänzende Oberfläche erzielt.

Nach Trocknung MARMARA Minerallasur effecto unverdünnt mit dem Schwamm vollflächig auf Decostone auftragen und gleichmäßig verwischen. Bei grober Textur empfiehlt es sich, mit der PAVAN Stucco Veneziano die Minerallasur effecto aufzubringen. Nach Wunsch kann durch Auftragen eines anderen Farbtons Minerallasur effecto eine lebhaftere Optik gestaltet werden.

Untergrund

Kalkputz, Kalk-Zementputz, Zementputz, Gips- und Gips-Kalkputz, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Kalk- und Kalk-Zementputze, Gips- und Gips-Kalkputze mit DRACHOLIN Mineral-Grund als Quarzbrücke vorstreichen. Gipskartonplatten mit DRACHOLIN Sperrgrund vorstreichen, um ein Durchschlagen wasserlöslicher Bestandteile zu verhindern, anschließend DRACHOLIN Mineral-Grund aufbringen.

Auf Plattenwerkstoffen empfehlen wir eine vollflächige Gewebespachtelung z. B. mit dem DRACHOLIN INTERNO auszuführen.

Farbtöne

Decostone Farbtonkollektion und DRACHOLIN Farbtonkarte Meditera MARMARA Minerallasur „effecto“ gibt es in folgenden Farbtönen: Perlgold, Perldiamant, Perlsilber, Bernstein, Opal, Rubin, Onyx, Achat, Smaragd, Aventurin, Saphir, Sodalith, Hämatit, Granat, Amethyst, Turmalin

Verpackung

Decostone: 20 kg Ventilsäcke
MARMARA Minerallasur effecto: 1 l und 5 l Kunststoffkanister

Verbrauch

Decostone: ca. 2,0-3,5 kg/m² je nach Auftragsstärke
MARMARA Minerallasur effecto: ca. 50 ml/m² bei einmaligen Auftrag

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C und über +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur.
Nicht bei Frostgefahr und starker Sonnenbestrahlung verarbeiten.

Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

Technische Information

Stand 02/2019

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.